

# TITAN VOLEA. TINTA PARA CAMPOS DE TÊNIS

Interiores - Exteriores. Mate



Código do produto: 181

## Descrição

Tinta protetora e decorativa para pavimentos interiores e exteriores (Pavimentos de betão, aglomerados asfálticos, aglomerados de borracha) que oferece as seguintes qualidades: Elevada aderência, alta resistência ao impacto, solidez à intempérie, impermeável, secagem rápida, resistente à abrasão.

## Dados Técnicos

<b>Tipo de Produto</b>	Acrílica
<b>Acabamento</b>	Mate
<b>Cor (UNE 48073)</b>	Verde e Vermelho
<b>Densidade (UNE EN ISO 2811)</b>	Verde: 1,32 - 1,36 kg/l, Vermelho: 1,25 - 1,29 kg/l
<b>Rendimento</b>	8 - 12 m <sup>2</sup> /l
<b>Secagem a 23°C 60 % HR (UNE 48301)</b>	30 - 60 minutos
<b>Repintura, 23°C 60% HR (UNE 48283)</b>	6 - 8 horas
<b>Campos de aplicação</b>	Trincha, rolo e pistola
<b>Diluyente</b>	Água
<b>Limpeza de utensílios</b>	Água
<b>Condições de aplicação, HR&lt;80%</b>	+10°C - +30 °C. Não aplicar com previsão de chuva nas próximas horas.
<b>Coloração</b>	Corante Universal TITAN e Corante Aquoso Profissional
<b>Volume Sólidos (UNE 48090)</b>	36 - 41 %
<b>COV (UNE EN 11890-2)</b>	2.004/42IIA (i) (140/140) Máx. COVs 18 g/l
<b>Apresentação</b>	10 l e 4l

As variações de temperatura, humidade, espessura ou mediante o tipo de suporte, etc., podem causar alterações na secagem, rendimento, etc.

## Modo de utilização

### RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Agitar bem a embalagem. As superfícies a pintar devem estar limpas, secas e consistentes. O cimento ou betão devem estar completamente consolidados (mínimo de 28 dias).

## **SUPERFÍCIES NÃO PREPARADAS:**

Em superfícies em bom estado, aplicar uma primeira demão diluída com 10 - 15 % de água, aplicando uma segunda sem diluir.

Sobre superfícies em mau estado, limpar todas as zonas afectadas, eliminando todo o material que não esteja bem aderente e limpando toda a sujidade e pó que possam ter. Para reforçar o substrato e homogeneizar porosidades recomenda-se a aplicação de uma primeira demão de **Fundo Fixador D13** ou **Fixador Aquoso A16**.

## **MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM BOM ESTADO:**

Aplicar diretamente a tinta sobre a superfície previamente lavada ou escovada, diluindo a primeira demão com 10 - 15 % de água, depois aplicar a segunda demão tal e qual.

## **MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM MAU ESTADO:**

Eliminar totalmente as tintas velhas e proceder como nas superfícies não preparadas.

## **Precauções**

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Preservar as embalagens de temperaturas inferiores a 0°.

Data de edição: 2014-03

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.



**INDUSTRIAS TITAN, S.A.**

P. Pratense, c/114, 21 / Rua Fonte Cova  
08820 El Prat de Llobregat / 4476-909 Castelo da Maia, Maia  
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494 / PORTUGAL Tel: +351 229 865 450

[www.titanlux.com](http://www.titanlux.com)

