

MASSA TITANLUX FLEXÍVEL COM FIBRA



Código do produto: 05T 2053

Descrição

Pasta para enchimento, isolamento e preparação de fissuras e juntas com movimento. Extraordinária flexibilidade, reforçada com fibra de vidro, não se parte nem fissura. Grande aderência, elasticidade permanente. Pode ser pintada com qualquer tinta, exceto Epoxi ou Poliuretano à base de solvente.

Campos de Aplicação

Interior e exterior. Para superfícies de gesso, cimento, betão, madeira, tintas plásticas.

Dados Técnicos

Cor (EN ISO 11664-4)	Acinzentada
Densidade (NP EN ISO 2811-1)	1,15 - 1,25 kg/l.
Secagem a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	2 -24 horas por mm de camada (segundo espessura e condições ambientais)
Repintura 23°C 60% HR (UNE 48283)	Depois de seco
Métodos de Aplicação	Palustre ou espátula
Limpeza de Utensílios	Água. Imediatamente depois de usar.
Espessura Recomendada (NP EN ISO 2808)	3 mm máximo por camada
Condições de Aplicação, HR<80%	+10 - + 30 °C
Coloração	Corante Universal TITAN máx 4%
Apresentação	Tubo 200 ml e Frasco 600ml

Modo de utilização

RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Agitar bem antes de usar. Aplicar diretamente ou com uma espátula. Não aplicar sobre suportes com humidade permanente. Para grandes espessuras aplicar em camadas sucessivas.

Fissuras: aplicar com palustre ou espátula. Introduzir a **Massa Titanlux Flexível** na fissura e junta com uma espessura de camada de 0,3 a 3mm.

Ranhuras: Alargá-las, eliminar o pó e preparar. Aplicar **Massa Titanlux Flexível** com palustre ou espátula em camadas consecutivas perpendiculares para evitar que fiquem bolsas de ar. Aplicar em excesso para que o excedente possa ser polido com espátula ou palustre em ambos lados da ranhura, deixar uma banda de uns 3 cm de largura e saliente de 5 cm em cada lado da ranhura. Aplicar uma espessura de camada de 0,3 - 3mm, com o fim de conseguir o reforço e junção adequada.

As ranhuras muito largas e profundas devem ser tratadas previamente com **Massa Titanlux de Enchimento** Uma vez seco, lixar e proceder ao acabamento.

Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Armazenar as embalagens bem fechadas protegidas de fontes de calor e temperatura inferiores a zero. Conservação: 36 meses na embalagem original fechada.

Gestão de resíduos: Siga os regulamentos legais locais. Ajude a proteger o meio ambiente, não esvazie os resíduos no esgoto, deposite-os no centro de reciclagem mais próximo. Calcule a quantidade de produto que necessitará para evitar desperdícios e custos extras. Guarde o produto excedente bem armazenado para uma nova utilização.

Data de edição: 2016-04

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.



TITAN

05T 2053 - MASSA TITANLUX FLEXÍVEL COM FIBRA

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.

España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

