

1. DESCRIÇÃO

O **REVDUR / REVDUR Médio** é um revestimento 100% acrílico, aditivado com resinas de siloxano, granulados de mármore e com protecção contra o desenvolvimento de fungos e algas, constituindo um acabamento final texturado, disponível em várias cores.

2. DOMÍNIO DE UTILIZAÇÃO

O **REVDUR / REVDUR Médio** é utilizado como camada de acabamento final de sistemas de isolamento térmico projectado **ISODUR**, nos sistemas ETICS SecilVit Clássico, SecilVit Knauf Insulation e SecilVit CORK ou em fachadas revestidas com rebocos hidráulicos correntes do tipo **Redur** ou **RHP**.

O **REVDUR / REVDUR Médio** aplicável sobre o primário anti-alcálico **SecilTEK AD 20**, apresenta uma textura fina/média e encontra-se disponível em 30 cores. Para utilizações não correntes ou sobre suportes particulares, aconselhamos o contacto com o nosso Serviço Técnico e Comercial.

3. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

PRODUTO EM PASTA	VALOR
Granulometria	< 1,0 – REVDUR < 1,5 – REVDUR Médio
Massa volúmica	1650 ± 50 kg/m ³
Tempo de secagem (em função da temperatura e humidade)	6 a 48 horas
Tempo de acabamento	10 a 20 min
Viscosidade	90 000 -130 000
Consumo teórico	1,4 a 1,8 kg/m ² /mm

*Os tempos indicados, obtidos em condições normalizadas, poderão ser alongados a baixas temperaturas e/ou humidades elevadas e encurtados a temperaturas mais elevadas.

4. APLICAÇÃO

Preparação de suportes

Os suportes devem estar isentos de poeiras, descofrantes, matérias desagregadas ou instáveis, eflorescências, bem como de qualquer tipo de material que afecte as normais condições de aderência.

Preparar os suportes mediante a aplicação do primário **SecilTEK AD 20**.

Em aplicações sobre suportes antigos ou em operações de reabilitação de edifícios sugerimos a consulta prévia dos nossos Serviços Técnicos.

Aplicação

Antes da aplicação, o **REVDUR / REVDUR Médio** deve ser agitado até à completa homogeneização das cargas minerais.

O **REVDUR / REVDUR Médio** pode ser aplicado após, pelo menos, 4 a 6 horas da aplicação do **SecilTEK AD 20**, recorrendo à utilização de talocha metálica. A espessura da camada aplicada não deve exceder a dimensão máxima do granulado, cerca de 2 mm de espessura.

Em estado inicial da presa, poder-se-á obter a textura desejada do acabamento **REVDUR / REVDUR Médio** com a passagem da talocha de plástico em movimentos circulares evidenciando os grãos.

De forma a minimizar as juntas de trabalho, deverá assegurar-se, sempre que possível, a execução de panos completos. A retoma em juntas de trabalho deve ser realizada num prazo máximo de 10 minutos.

Restrições

O **REVDUR / REVDUR Médio** não deve ser aplicado com temperatura ambiente e de suporte inferior a 5 °C e superior a 30 °C.

Em tempo quente e/ou seco ou no caso de suportes exposição à acção directa dos raios solares, ou de forte exposição aos ventos, deve proceder-se à protecção das fachadas, de modo a minimizar a acção directa do sol e do vento.



Aplicação do primário **SecilTEK AD 20**



Espalhamento com talocha metálica



Realização do acabamento

Não aplicar em superfícies horizontais ou com inclinação inferior a 45°. Não aplicar em tempo chuvoso ou em risco de chuva nas 12 horas seguintes.

Conselhos complementares

Não adicionar quaisquer outros produtos à argamassa, devendo o **REVDUR / REVDUR Médio**, ser aplicado tal como é apresentado na sua embalagem de origem.

5. EMBALAGEM E VALIDADE

Embalagem

Baldes de 25 kg em paletes plastificadas de 27 baldes.



Validade

12 meses desde que permaneçam inalteradas as condições da embalagem originais e em condições de armazenagem ao abrigo de temperaturas extremas e da humidade.

6. PRODUTOS ASSOCIADOS

- ▶ **SecilTEK AD 20**
(Primário anti-alcálico)
- ▶ **Sistema ISODUR**
(Isolamento térmico projectado)
- ▶ **Sistemas SecilVIT**
(Sistemas ETICS)
- ▶ **Linha de produtos RHP e Redur**
(Rebocos hidráulicos prontos)

7. HIGIENE E SEGURANÇA

(NÃO DISPENSA A CONSULTA DA FICHA DE SEGURANÇA DO PRODUTO)

- ▶ Irritante para os olhos, vias respiratórias e pele;
- ▶ Pode causar sensibilização em contacto com a pele;
- ▶ Não respirar as poeiras;
- ▶ Evitar o contacto com a pele e os olhos;
- ▶ Em caso de contacto com os olhos, lavar imediatamente e

abundantemente com água e consultar um especialista;

- ▶ Usar vestuário de protecção e luvas adequadas;
- ▶ Conservar fora do alcance das crianças.

Cores REVDUR/ REVDUR Médio

O **REVDUR / REVDUR Médio** encontram-se disponíveis em diversas cores, sendo possível a sua consulta no catálogo referente a este produto. Para mais informações, por favor consultar os Serviços Técnicos e Comerciais.

Estando as condições de aplicação dos nossos produtos fora do nosso alcance não nos responsabilizamos pela sua incorrecta utilização. É dever do cliente verificar a idoneidade do produto para o fim previsto. Em qualquer caso a nossa responsabilidade está limitada ao valor da mercadoria por nós fornecida. A informação constante da presente ficha pode ser alterada sem aviso prévio. Em caso de dúvida, e se pretender esclarecimentos complementares solicitamos o contacto com os nossos serviços técnicos.

Revisão de Julho de 2013
TC.E.048.9