

LACA POLIURETANO INCOLOR ACETINADA MADERLAK

Interior



Código do produto: 134 0002

Descrição

Acabamento de poliuretano incolor aromático, com bom poder de enchimento e excelente comportamento na aplicação vertical. Boa resistência ao desgaste e à riscagem.

Campos de Aplicação

Para todo o tipo de molduras e torneados que se possam finalizar com pistola. Excelente comportamento em cadeiras, assim como no envernizamento de móveis montados.

Dados Técnicos

| | |
|---|---|
| Natureza | Poliuretano aromático |
| Acabamento | Acetinado |
| Cor (EN ISO 11664-4) | Incolor |
| Densidade (NP EN ISO 2811-1) | 0,96 - 0,98 kg/l |
| Rendimento (UNE 48282) | 8 - 9 m ² /l |
| Secagem a 23°C 60 % HR (UNE 48301) | 20 minutos ao tato |
| Repintura 23°C 60% HR (UNE 48283) | Consigno mesmo: a partir de 12 horas |
| Proporção da Mistura | Laca/Catalizador: 2/1 |
| Vida da Mistura a 23°C | 4 horas |
| Métodos de Aplicação | Aerográfica, airmix , airless e electrostática |
| Viscosidade de Aplicação | Copo Ford 4: 16 - 18 segundos |
| Diluição | Aerográfica, airmix , airless: 0 - 10%, electrostática: 5 - 10% |
| Diluyente | Diluyente Poliuretano Maderlak |
| Limpeza de Utensílios | Solvente Limpeza Maderlak |
| Espessura Recomendada (NP EN ISO 2808) | 120 - 130 gr/m ² |
| Temperatura de Aplicação, HR<80% | +20°C - +30°C |
| Ponto de Inflamação (NP EN ISO 3679) | Base: 16°C, endurecedor: 4°C |
| Volume Sólido (NP EN ISO 3233-3) | 32 - 34% |
| Apresentação | 15 l, 6 l e 750 ml |

As variações de temperatura, humidade, espessura ou mediante o tipo de suporte, etc., podem causar alterações na secagem, rendimento, etc.

Modo de utilização

RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Agitar bem a embalagem. Estabilizar o produto (20°C).

Sobre placas folheadas e maciças previamente preparadas com **Fundo Poliuretano Incolor**, lixar, limpar as poeiras resultante da lixagem e aplicar a **Laca Incolor Acetinada**.

Se for necessário uma repintura, recomendamos que efetue uma lixagem suave com lixa de grão fino (320-400).

Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Data de edição: 2013-03

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.

TITAN

134 0002 - LACA POLIURETANO INCOLOR ACETINADA MADERLAK

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.

España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

