

TITAN VOLEA. TINTA PARA CAMPOS DE TÊNIS

Interiores - Exteriores. Mate



Código do produto: 181

Descrição

Tinta protetora e decorativa para pavimentos interiores e exteriores (Pavimentos de betão, aglomerados asfálticos, aglomerados de borracha) que oferece as seguintes qualidades: Elevada aderência, alta resistência ao impacto, solidez à intempérie, impermeável, secagem rápida, resistente à abrasão.

Dados Técnicos

Tipo de Produto	Acrílica
Acabamento	Mate
Cor (UNE 48073)	Verde e Vermelho
Densidade (UNE EN ISO 2811)	Verde: 1,32 - 1,36 kg/l, Vermelho: 1,25 - 1,29 kg/l
Rendimento	8 - 12 m ² /l
Secagem a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	30 - 60 minutos
Repintura, 23°C 60% HR (UNE 48283)	6 - 8 horas
Campos de aplicação	Trincha, rolo e pistola
Diluyente	Água
Limpeza de utensílios	Água
Condições de aplicação, HR<80%	+10°C - +30 °C. Não aplicar com previsão de chuva nas próximas horas.
Coloração	Corante Universal TITAN e Corante Aquoso Profissional
Volume Sólidos (UNE 48090)	36 - 41 %
COV (UNE EN 11890-2)	2.004/42IIA (i) (140/140) Máx. COVs 18 g/l
Apresentação	10 l e 4l

As variações de temperatura, humidade, espessura ou mediante o tipo de suporte, etc., podem causar alterações na secagem, rendimento, etc.

Modo de utilização

RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Agitar bem a embalagem. As superfícies a pintar devem estar limpas, secas e consistentes. O cimento ou betão devem estar completamente consolidados (mínimo de 28 dias).

SUPERFÍCIES NÃO PREPARADAS:

Em superfícies em bom estado, aplicar uma primeira demão diluída com 10 - 15 % de água, aplicando uma segunda sem diluir.

Sobre superfícies em mau estado, limpar todas as zonas afectadas, eliminando todo o material que não esteja bem aderente e limpando toda a sujidade e pó que possam ter. Para reforçar o substrato e homogeneizar porosidades recomenda-se a aplicação de uma primeira demão de **Fundo Fixador D13** ou **Fixador Aquoso A16**.

MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM BOM ESTADO:

Aplicar diretamente a tinta sobre a superfície previamente lavada ou escovada, diluindo a primeira demão com 10 - 15 % de água, depois aplicar a segunda demão tal e qual.

MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM MAU ESTADO:

Eliminar totalmente as tintas velhas e proceder como nas superfícies não preparadas.

Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Preservar as embalagens de temperaturas inferiores a 0°.

Data de edição: 2014-03

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.



INDUSTRIAS TITAN, S.A.

P. Pratense, c/114, 21 / Rua Fonte Cova
08820 El Prat de Llobregat / 4476-909 Castelo da Maia, Maia
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494 / PORTUGAL Tel: +351 229 865 450

www.titanlux.com

