



AGUAPLACK

Strong Fix

**Pasta de agarre
de secado rápido
para placas de cartón-yeso**



PRESENTACIÓN
20 kg. Ref.: 70019-001

CAMPOS DE APLICACIÓN

Pasta de agarre para el recibido de:

- Placas de yeso y cartón yeso sobre muros de obra adherentes y trasdosados directos.
- Puede utilizarse para el pegado de placas con fibra aislante
- Uso interior

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- El tiempo de **fraguado rápido** confiere a la pasta excelente resistencia al arranque, dureza y cohesión, incluso en ambientes fríos y húmedos.
- Gran adherencia.
- Las propiedades mecánicas se alcanzan rápidamente.
- Tiempo de utilización 30 minutos a 20°C.
- Contiene aditivos especiales que permiten una mezcla rápida, homogénea y sin grumos, obteniendo una pasta de consistencia y viscosidad adecuada que se trabaja fácil y cómodamente.

APLICACIÓN Y PREPARACIÓN DEL SOPORTE

SopORTE

Los soportes deben estar sanos, secos y libres de polvo, grasas y ceras.

Aplicación

Preparar la masa en la proporción de 3 partes de polvo por 1 de agua. Amasar manual o mecánicamente de forma que se obtenga una pasta suave y consistente, de uso inmediato. La proporción de mezcla puede ajustarse en función de la consistencia de trabajo deseada. Esta pasta puede usarse durante unos 30 minutos a 20°C. No volver a mezclar una vez comienza el fraguado.

Aplicar por pelladas o puntos de 10 cm de diámetro, separados unos de otros en 30 cm horizontalmente y 40 cm verticalmente. Para el pegado de placas con fibra aislante, se recomienda realizar un alisado previo con Universal Joint y aplicar los puntos sobre éste.

Se aconseja hacer una prueba previa, fijando una placa y ensayo de arranque tras 24 horas. Limpiar las herramientas con agua, inmediatamente después de usar.



PRECAUCIONES

No aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C.

No es apto para el tratamiento de juntas ni para la reparación de zonas dañadas.

DATOS TÉCNICOS

Producto	
Composición	Adhesivo a base de yeso, mezcla de sulfato de calcio y aditivos
Ligante	Hidráulicos
Diluyente	Agua
Densidad aparente del polvo	0.7gr/cm ³
Apariencia	Polvo
Color	Blanco
Granulometría	< 500 μ
pH	Neutro
Adherencia sobre hormigón	> 10 kg/cm ²
Aplicación	
Temperatura Aplicación	Entre 5° y 30 °C
Mezcla	1 vol. Agua por 3 vol. polvo
Herramienta	Espátula o llana
Limpieza Herramienta	Con agua, inmediatamente después de usar
Tiempo de trabajo	Aprox. 30 minutos a 20 ° C.
Consumo Teórico	± 1.5 a 3 kg polvo por m2 de placa, variable en función del tamaño y número de pelladas (puntos) a

SUMINISTRO

PRESENTACIÓN	UNIDADES/ CAJA	CANTIDAD PALET
Saco de papel 20 kg	1	50 sacos

ALMACENAJE

Conservar el envase bien cerrado y al abrigo de la humedad y de las heladas.

SEGURIDAD

Exento de etiquetado de seguridad. Para mayor información consultar la Ficha de Datos de Seguridad.

Beissier, S.A.
 Pol. Ind. Txirrita Maleo, 14
 20100 Errenteria. Guipúzcoa. Spain.
 Tel.: (34) 902 100 250
 Fax: (34) 902 100 249
 e-mail: beissier@beissier.es
 www.beissier.es



Nota de carácter general:

Los datos contenidos en la presente información son descripciones del producto. Representan notas generales resultado de nuestra experiencia y comprobaciones. No consideran el caso de aplicaciones particulares. No pueden formularse reclamaciones fundadas en estos datos. En caso de necesidad, dirijase a nuestro servicio de asesoramiento técnico.