

FICHA DE DADOS DO PRODUTO

SikaCim® Waterproofer

Adjuvante hidrófugo para argamassa e betão

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

SikaCim® Waterproofer é um adjuvante líquido utilizado para a produção de argamassas e betões impermeáveis. Isento de cloretos.

UTILIZAÇÕES

Adjuvante hidrófugo usado para argamassa e betão para aplicar em:

- Piscinas, fundações, reservatórios e tanques.
- Fachadas, paredes ou caves.
- Canais e condutas.

CARACTERÍSTICAS / VANTAGENS

- Isento de cloretos.
- Proporciona um elevado efeito de impermeabilização, bloqueando a rede de capilares.
- Compatível com todos os tipos de cimentos, exceto cimento aluminoso.
- Fácil de dosear (2 embalagens por 50 kg de cimento).

CERTIFICADOS / NORMAS

De acordo com a norma EN 934-2, Quadro 9.

DADOS DO PRODUTO

Base química	Substâncias orgânicas hidrófugas
Fornecimento	Bolsas plásticas de 450 gr. Caixas de 12 sacos.
Aspecto / Cor	Líquido branco
Tempo de armazenamento	O produto conserva-se durante 12 meses a partir da data de fabrico
Armazenagem e conservação	Armazenado nas embalagens originais não encetadas e não deterioradas em ambiente seco e a temperatura entre +5 °C e +30 °C. Proteger da luz solar direta.
Massa volúmica	1,02 ± 0,01 kg/l a +20 °C

INFORMAÇÃO SOBRE A APLICAÇÃO

Dosagem recomendada	Aproximadamente 2% sobre o peso do cimento. Isto é equivalente a: <ul style="list-style-type: none">▪ 2 embalagens por saco de 50 kg de cimento.▪ 1 embalagem por saco de 25-35 kg de cimento.
---------------------	---

VALOR BASE

Todos os dados técnicos referidos nesta Ficha de Produto são baseados em ensaios laboratoriais. Resultados obtidos noutras condições podem divergir dos apresentados, devido a circunstâncias que não podemos controlar.

ECOLOGIA, SAÚDE E SEGURANÇA

Para informação e aconselhamento sobre o manuseamento seguro, armazenamento e eliminação de produtos químicos, os utilizadores devem consultar as respectivas Fichas de Dados de Segurança (FDS) mais recentes contendo os dados físicos, ecológicos, toxicológicos e outros relacionados com a segurança.

OBSERVAÇÕES

Devem ser cumpridas as regras de boa prática para o fabrico e colocação do produto. Verifique os regulamentos relevantes. O betão fresco deve ser curado de forma adequada.

Com geadas intensas e prolongadas, SikaCim® Waterproofer pode congelar; no entanto, o produto pode ser usado uma vez descongelado lentamente; agitando com cuidado e verificando que não se destabilizou.

Para qualquer esclarecimento adicional contacte o nosso Departamento Técnico.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

DISPENSADOR

Adicionar à água de amassadura ou no final da amassadura no local ou numa central de betão.

Não adicione SikaCim® Waterproofer à mistura seca de argamassa ou betão.

Recomenda-se a realização de ensaios prévios para determinar as dosagens adequadas.

RESTRIÇÕES LOCAIS

Por favor, ter em atenção que o desempenho deste produto poderá variar ligeiramente de país para país, em função dos parâmetros regulamentares específicos de cada local. Por favor, consultar a Ficha de Produto para a descrição completa dos campos de aplicação.

NOTA LEGAL

A informação, e em particular as recomendações relacionadas com aplicação e utilização final dos produtos Sika, são fornecidas de boa fé e baseadas no conhecimento e experiência dos produtos sempre que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais, e de acordo com as recomendações da Sika. Na prática, as diferenças no estado dos materiais, das superfícies, e das condições de aplicação em obra são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão para um fim em particular, nem qualquer responsabilidade decorrente de qualquer relacionamento legal, poderão ser inferidas desta informação, ou de qualquer recomendação por escrito, ou de qualquer outra recomendação dada. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. Os direitos de propriedade de terceiros estarão sujeitos às nossas condições de venda e de entrega vigentes. Os utilizadores deverão sempre consultar a versão mais recente e específica da nossa Ficha de Produto a que diz respeito, e que será entregue sempre que solicitada.

Sika Portugal, SA

Rua de Santarém, 113
4400-292 V. N. de Gaia
Tel.: +351 223 776 900
prt.sika.com



Ficha de Dados do Produto
SikaCim® Waterproofer
Dezembro 2020, Versão 02.01
021403011000000005

SikaCimWaterproofer-pt-PT-(12-2020)-2-1.pdf

