

# REVESTIMENTO ANTI-FENDAS FIBRADO A8

Exterior. Semi Mate



Código do produto: 12F

## Descrição

Revestimento para a impermeabilização de coberturas reforçado com fibras, de fácil aplicação. Reparação de zonas com fissuras ou com tendência a formarem-se.

Pisável ou transitável de forma não continuada com excepção do trânsito pesado. Adapta-se e adere sobre os materiais usados na construção, obtendo-se uma barreira impermeável à água.

Com conservante Anti-fungos e Anti-verdete. Resistente aos alcalis, como o cimento.

## Dados Técnicos

<b>Natureza</b>	Acrílica Modificada
<b>Acabamento</b>	Semi mate
<b>Cor (EN ISO 11664-4)</b>	Branco e gama de cores
<b>Densidade (NP EN ISO 2811-1)</b>	1,27 - 1,33kg/l
<b>Rendimento (UNE 48282)</b>	0,6 - 0,7 m <sup>2</sup> /l (aprox. 1,5l/m <sup>2</sup> ) por camada
<b>Secagem a 23°C 60 % HR (UNE 48301)</b>	6 - 8 horas
<b>Repintura 23°C 60% HR (UNE 48283)</b>	18 - 24 horas, Pisável: 2 - 3 dias
<b>Métodos de Aplicação</b>	Trincha e rolo
<b>Diluyente</b>	Água
<b>Espessura Recomendada (NP EN ISO 2808)</b>	1,0 - 1,2 mm película seca
<b>Volume Sólido (NP EN ISO 3233-3)</b>	40,5 - 41,5 %
<b>COV (NP EN ISO 11890-2)</b>	2.004/42IIA (c) (75/40) Máx. COVs 5 g/l.
<b>Apresentação</b>	15l, 4l e 1l

As variações de temperatura, humidade, espessura ou mediante o tipo de suporte, etc., podem causar alterações na secagem, rendimento, etc.

## Modo de utilização

### RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Agitar bem a embalagem.

As superfícies a pintar devem estar limpas, secas e consistentes.

### ATENÇÃO MUITO IMPORTANTE. NÃO APLICAR:

A temperatura inferior a 7°C.

Com humidade relativa <sup>3</sup> 80%.

Com previsão de chuva nas próximas horas.

Se não respeitar estas instruções o resultado da aplicação pode não ser satisfatório. Tintas Titan, S.A. não aceitará nenhuma reclamação que não tenha tido em conta estas instruções.

Se existem fendas superiores a 1 mm, é aconselhável tapar previamente, e ou reforçá-las com rede de malha colocada entre as camadas de **Revestimento Anti-Fendas Fibrado** que se aplicar.

Para assegurar a estanqueidade de terraços horizontais, é conveniente seguir a aplicação do **Revestimento Anti-Fendas Fibrado A-8**, até uma certa altura das paredes verticais, reforçando se for necessário o ângulo de união das duas superfícies. Para garantir o resultado, colocar entre camadas o **Revestimento Anti Fendas Fibrado A-8**, um reforço de fibra contínua por toda a superfície, um reforço de fibra contínua por toda a superfície; esta melhoria aumenta a espessura e a resistência sendo conveniente em áreas que são pisadas com maior frequência. Enquanto a tinta não está bem seca, é sensível à água.

#### **SUPERFÍCIES NÃO PREPARADAS:**

Limpar, eliminar os resíduos soltos, alisar e nivelar os pendentes ou desníveis da superfície a pintar para evitar possíveis encharcamentos. Aplicar a primeira demão diluída com 25% de água e a segunda tal e qual. É importante aplicar uma espessura de 1 -1,2 mm., para obter uma elasticidade que permita manter a continuidade do filme sem roturas, quando é suposta a formação de novas fendas na superfície protegida.

#### **MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM BOM ESTADO:**

Aplicar diretamente a tinta sobre a superfície previamente lavada ou escovada, diluindo a primeira demão com 25 % de água, depois aplicar a segunda demão tal e qual.

#### **MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM MAU ESTADO:**

Eliminar totalmente as tintas velhas e proceder como nas superfícies não pintadas.

## Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Preservar as embalagens de temperaturas inferiores a 0°.

Data de edição: 2018-08

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.

# TITAN

12F - REVESTIMENTO ANTI-FENDAS FIBRADO A8

#### **INDUSTRIAS TITAN S.A.U.**

**España:** P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

**Portugal:** Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia  
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia  
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

