

### Descrição

Fixador de partícula fina, formulados segundo critérios de sustentabilidade com base nas tintas bio sustentáveis. TITANPRO P-80N e R-90N.

- Não contém compostos orgânicos voláteis, nem agentes biocidas, pelo que é indicada para utilizadores que possam ter uma sensibilidade alérgica a estes compostos.
- Para selar superfícies que apresentem um estado muito poroso, pulverulentos (gesso, escayolas), etc.
- Facilita a aplicação e melhora a aderência das tintas e revestimentos.
- Evita variações no acabamento final por diferenças de absorção.
- Resistente aos álcalis.
- Cradle to Cradle Certified: GOLD.
- Mais de 65% dos seus componentes estão classificados como MRS (Material Reutilization Score).
- Embalagem reciclada e reciclável.



Máximo rendimento



Embalagem reciclada



Cradle to Cradle



Inovação Mundial

### Dados técnicos

Natureza	Acrílica estirenada (Biomass balance)
Cor (EN ISO 11664-4)	Incolor
Densidade (NP EN ISO 2811-1)	1,03 -1,07 Kg/l
Rendimento	6-10 m2/l variável segundo a porosidade da superfície
Secagem a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	1 hora
Repintura 23°C 60% HR (UNE 48283)	4 horas
Métodos de Aplicação	Trincha, rolo e airless
Diluição	Até 400 % segundo as condições do suporte
Diluyente	Água
Limpeza de Utensílios	Água
Condições de Aplicação, HR<80%	+10°C - +30°C. Não aplicar com previsão de chuva nas próximas horas.
COV (NP EN ISO 11890-2)	2004/42/IIA (h) (50/30) Mâx. COV 0 g/l
Apresentação	15l

Variações de temperatura, humidade, espessura, pigmentação ou segundo tipo de suporte, etc., podem causar alterações na secagem, rendimento ou outras propriedades.

### Certificações

Certificação Cradle to Cradle: Ouro ( LEED Credits)

<https://www.c2ccertified.org/products/scorecard/p80-titan-natural-industrias-titan-s.a.u>

### Modo de utilização

RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Agitar bem a embalagem manualmente ou com agitador a baixa velocidade. As superfícies a pintar devem estar limpas, secas e consistentes. Não aplicar sobre superfícies quentes nem com vento forte.

Um correto diagnóstico e preparação do suporte são fundamentais para a obtenção dos melhores resultados.

Aplicar 1 ou 2 camadas segundo o estado da superfície.

Sobre superfícies em mau estado, reparar todas as zonas afetadas, eliminar todo o material que não esteja bem aderente e limpar toda a sujidade e pó que possam ter. Em superfícies muito porosas aplicar uma primeira camada convenientemente diluída com água, e aplicar uma segunda camada se considerar necessário.

### Precauções

Antes de aplicar o produto numa grande superfície onde se devam utilizar andaimes para se elevar a mais de dois níveis da superfície, é imprescindível que se solicite a visita de um Assistente Técnico TITAN que verifique que se conhecem os detalhes desta ficha técnica, que constate o estado da superfície e que faça as recomendações in loco respeitante às condições ambientais e atmosféricas para se obter um acabamento perfeito com garantia.

Se não se observarem estas recomendações, Industrias Titan, S.A.U. não se responsabiliza pelo modo de aplicação.

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Armazenar as embalagens bem fechadas protegidas de fontes de calor e temperatura inferiores a zero. Conservação: 36 meses na embalagem original fechada.

Gestão de resíduos: Siga os regulamentos legais locais. Ajude a proteger o meio ambiente, não esvazie os resíduos no esgoto, deposite-os no centro de reciclagem mais próximo. Calcule a quantidade de produto que necessitará para evitar desperdícios e custos extras. Guarde o produto excedente bem armazenado para uma nova utilização.

A reutilização de tinta pode minimizar de forma eficaz os efeitos ambientais no ciclo de vida dos produtos.

Data de atualização: 2021-10

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.