

ISOVIT REV FINO/MÉDIO

ACABAMENTO ACRÍLICO DECORATIVO

1. DESCRIÇÃO

O **ISOVIT REV FINO/MÉDIO** é um revestimento 100% acrílico, aditivado com resinas de siloxano, granulados de mármore e com proteção contra o desenvolvimento de fungos e algas, constituindo um acabamento final texturado, disponível em várias cores que poderão ser consultadas em catálogo. Em cores fora do catálogo deve o departamento comercial ser contactado para validar a possibilidade de afinação.

2. DOMÍNIO DE UTILIZAÇÃO

O **ISOVIT REV FINO/MÉDIO** é utilizado como camada de acabamento final de sistemas de isolamento térmico projetado **ISODUR**, nos sistemas ETICS **ISOVIT Clássico**, **ISOVIT KI** e **ISOVIT Cork** ou em fachadas revestidas com rebocos hidráulicos correntes do tipo **REDUR**.

O **ISOVIT REV FINO/MÉDIO**, aplicável sobre o primário antialcalino **ISOVIT AD 20**, apresenta uma textura fina/média e encontra-se disponível em 30 cores. Para utilizações não correntes ou sobre suportes particulares, aconselhamos o contacto com o nosso Serviço Técnico e Comercial.

3. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Produto em pasta	Valor
Granulometria	< 1,0 mm – ISOVIT REV FINO < 1,5 mm – ISOVIT REV MÉDIO
Massa volúmica	1650 ± 50 kg/m ³
Consumo teórico	1,4 a 1,8 kg/m ²
Tempo de secagem* (em função da temperatura e humidade)	6 a 48 horas
Tempo de acabamento*	10 a 20 minutos
Viscosidade	90000 - 130000

*Os tempos indicados, obtidos em condições normalizadas, poderão ser alongados a baixas temperaturas e/ou humidades elevadas e encurtados a temperaturas mais elevadas.

4. APLICAÇÃO

a) Preparação de suportes

Os suportes devem estar isentos de poeiras, descofrantes, matérias desagregadas ou instáveis, eflorescências, bem como de qualquer tipo de material que afete as normais condições de aderência.

Preparar os suportes mediante a aplicação do primário **ISOVIT AD 20**.

ISOVIT REV FINO/MÉDIO

ACABAMENTO ACRÍLICO DECORATIVO

Em aplicações sobre suportes antigos ou em operações de reabilitação de edifícios sugerimos a consulta prévia dos nossos Serviços Técnicos.

b) Aplicação

Antes da aplicação, o *ISOVIT REV FINO/MÉDIO* deve ser agitado até à completa homogeneização das cargas minerais.

O *ISOVIT REV FINO/MÉDIO* pode ser aplicado após, pelo menos, 6 a 24 horas da aplicação do *ISOVIT AD 20*, recorrendo à utilização de talocha metálica. A espessura da camada aplicada não deve exceder a dimensão máxima do granulado.

Em estado inicial da presa, poder-se-á obter a textura desejada do acabamento *ISOVIT REV FINO/MÉDIO* com a passagem da talocha de plástico em movimentos circulares evidenciando os grãos.

De forma a minimizar as juntas de trabalho, deverá assegurar-se, sempre que possível, a execução de panos completos. A retoma em juntas de trabalho deve ser realizada num prazo máximo de 10 minutos.

c) Restrições

O *ISOVIT REV FINO/MÉDIO* não deve ser aplicado com temperatura ambiente e de suporte inferior a 5 °C e superior a 30 °C. Em períodos de elevada humidade relativa do ar o produto pode demorar mais tempo a atingir a presa adequada, dado tratar-se de um produto que endurece pela perda de água da sua composição. Deve existir especial atenção à aplicação nestes períodos e consequentes período de precipitação para não haver lavagem do produto do suporte.

Em tempo quente e/ou seco ou no caso de suportes exposição à ação direta dos raios solares, ou de forte exposição aos ventos, deve proceder-se à proteção das fachadas, de modo a minimizar a ação direta do sol e do vento.

Não aplicar em superfícies horizontais ou com inclinação inferior a 45°. Não aplicar em tempo chuvoso ou em risco de chuva nas 12 horas seguintes.

d) Conselhos complementares

Não adicionar quaisquer outros produtos, devendo a *ISOVIT REV FINO/MÉDIO* ser aplicado tal como é apresentado na sua embalagem de origem.

5. EMBALAGEM E VALIDADE

Embalagem

Baldes de 25 kg em paletes plastificadas de 33 baldes.

Validade

12 meses, desde que permaneçam inalteradas as condições da embalagem originais e em condições de armazenagem ao abrigo de temperaturas extremas e da humidade.

ISOVIT REV FINO/MÉDIO

ACABAMENTO ACRÍLICO DECORATIVO

6. HIGIENE E SEGURANÇA

(NÃO DISPENSA A CONSULTA DA FICHA DE SEGURANÇA DO PRODUTO)

- Irritante para os olhos, vias respiratórias e pele;
- Pode causar sensibilização em contacto com a pele;
- Não respirar as poeiras;
- Evitar o contacto com a pele e os olhos;
- Em caso de contacto com os olhos, lavar imediatamente e abundantemente com água e consultar um especialista;
- Usar vestuário de proteção e luvas adequadas;
- Conservar fora do alcance das crianças.

	ISOVIT REV FINO/MÉDIO EN 15824 Reboco orgânico de exterior e interior de fabrico industrial para utilização em paredes, tetos, colunas e divisórias. Declaração de desempenho DOP.13009/DOP.13010
---	---

Estando as condições de aplicação dos nossos produtos fora do nosso alcance não nos responsabilizamos pela sua incorreta utilização. É dever do cliente verificar a idoneidade do produto para o fim previsto. Em qualquer caso a nossa responsabilidade está limitada ao valor da mercadoria por nós fornecida. A informação constante da presente ficha pode ser alterada sem aviso prévio. Em caso de dúvida, e se pretender esclarecimentos complementares solicitamos o contacto com os nossos serviços técnicos.

Revisão de fevereiro 2022
FT 13009.02