

BLANCDUR

Tinta Isolante Tira-nódoas. Interior. Mate



Código do produto: 088

Descrição

Tinta isolante tira nódoas de elevado poder de cobertura (com uma só demão) excelente aderência e brancura. Resistente ao amarelecimento e aos álcalis. Sem cheiro (isenta de solventes aromáticos)

Campos de Aplicação

Indicada para tetos e paredes de casas de banho, cozinhas, oficinas, hotéis e hospitais pelo seu poder isolante de nódoas escuras de fumos, vapores, gorduras, etc.

Dados Técnicos

| | |
|---|--|
| Natureza | Copolímero acrílico |
| Acabamento | Mate |
| Cor (EN ISO 11664-4) | Blanco |
| Densidade (NP EN ISO 2811-1) | 1,53 - 1,59 Kg/l |
| Rendimento | 4 - 6 m ² /l |
| Secagem a 23°C 60 % HR (UNE 48301) | 2 - 3 horas |
| Métodos de Aplicação | Brocha y Rodillo |
| Limpeza de Utensílios | Disolvente Sin Olor o Aguarrás Mineral |
| Condições de Aplicação, HR<80% | +10 °C - +30 °C |
| Ponto de Inflamação (NP EN ISO 3679) | 62 °C |
| Volume Sólido (NP EN ISO 3233-3) | 61 - 62 % |
| COV (NP EN ISO 11890-2) | 2.004/42IIA (i) (600/500) Máx. COV 400 g/l |
| Apresentação | 4 l (Tabuleiro aplicador) e 750 ml. |

Variações de temperatura, humidade, espessura, pigmentação ou segundo tipo de suporte, etc., podem causar alterações na secagem, rendimento ou outras propriedades.

Modo de utilização

RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Agitar bem a embalagem. Não diluir.

As superfícies a pintar devem estar limpas, secas e consistentes. Não é necessário eliminar totalmente a sujidade ou gordura. Excelente aderência mesmo sobre camadas de tinta plástica com elevada percentagem de cargas com a mínima preparação. Em caso de necessitar de uma segunda camada aplicar ultrapassadas no mínimo de 8 horas.

SUPERFÍCIES NÃO PREPARADAS:

Aplicar diretamente **Blancdur**.

MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM BOM ESTADO:

Aplicar diretamente **Blancdur**.

MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM MAU ESTADO:

Eliminar a tinta descascada, tintas antigas com má aderência, etc. e aplicar diretamente

Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Armazenar as embalagens bem fechadas protegidas de fontes de calor e temperatura inferiores a zero. Conservação: 36 meses na embalagem original fechada.

Gestão de resíduos: Siga os regulamentos legais locais. Ajude a proteger o meio ambiente, não esvazie os resíduos no esgoto, deposite-os no centro de reciclagem mais próximo. Calcule a quantidade de produto que necessitará para evitar desperdícios e custos extras. Guarde o produto excedente bem armazenado para uma nova utilização.

Data de edição: 2018-09

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.

TITAN

088 - BLANCDUR

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.

España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

