

FICHA TÉCNICA

MONTACK ADESÃO TOTAL INVISÍVEL

Descrição do Produto

Montack Adesão Total Invisível é uma cola de montagem com grande capacidade de preenchimento, especialmente formulada para uniões que requerem uma adesão total imediata e acabamentos limpos.

Não escorre e pode-se aplicar tanto no interior como no exterior.

Montack Adesão Total Invisível é formulada à base de um polímero híbrido que não contém solventes, sendo adequado para todas as superfícies: porosas e não porosas, até mesmo superfícies delicadas e húmidas.

Especialmente indicado para materiais transparentes.

Características técnicas

Aspeto	Massa viscosa de cor transparente	
Dureza Shore A	35 - 40	
Viscosidade	Tixotrópico	
Alongamento na rutura (DIN 53504)	Aprox. 200	%
Resistência cisalha (madeira de faia 48h)	22	kg/cm ²
T. aplicação	+ 5 até + 30	°C
T. serviço	- 15 até + 80	°C
Formação de pele	5 - 7	min
Tempo para máxima resistência	24	h

Aplicações

- Fixação de painéis, revestimentos, chapas, etc.
- Fixação de molduras, rodapés, traves, aros de portas e janelas, perfis, espelhos, ladrilhos, caixas ou quadros elétricos, sinalização, cabides, saboneteiras, puxadores, acessórios, etc.

Modo de utilização

Preparação da superfície:

As superfícies a serem coladas devem estar limpas (livres de pó ou gordura), secas e sem partes soltas.

Aplicação:

Cortar a extremidade do tubo ou cartucho, enroscar a cânula e cortá-la em forma de bisel no tamanho desejado.

Aplicar por pontos ou por meio de pequenos cordões numa das 2 superfícies e colar na posição desejada pressionando firmemente. A dosagem do produto varia dependendo dos materiais a serem colados.

Para uma distribuição uniforme do produto sobre as superfícies a unir; recomenda-se a realização pequenos movimentos giratórios pressionando, de forma a romper a pele da cola. A pressão deve ser exercida durante uns 30 segundos.

Para objetos pesados será necessário assegurar a união fisicamente com fita ou sargentos até a cola curar completamente. A máxima resistência alcança-se após as 24h da sua aplicação.

Não se recomenda exceder uma espessura de 1 ou 2 mm do produto entre os suportes; uma vez que a capacidade de adesão e a resistência final pode reduzir consideravelmente.

Dissolução e Limpeza

O produto em húmido elimina-se facilmente com um pano humedecido em PASO ELIMINA ADESIVOS ou com um solvente universal.

O produto em seco elimina-se unicamente através de procedimentos mecânicos.

Armazenamento

Conservar dentro da sua embalagem original fechada e num local fresco e seco entre os +10°C e os +25°C. Nestas condições, o produto pode armazenar-se durante 18 meses.

Recomendações de Segurança

Mantenha o produto fora do alcance das crianças.

Instruções mais detalhadas estão incluídas na folha de dados de segurança do produto correspondente.

Em última instância será responsabilidade do utilizador determinar a idoneidade final do produto em qualquer tipo de aplicação.

Os dados indicados nesta ficha técnica não devem ser considerados como uma especificação das propriedades do produto.

Garantimos as propriedades uniformes dos nossos produtos em todos os fornecimentos. As recomendações e dados publicados nesta ficha técnica são baseados no nosso conhecimento atual e em rigorosos testes de laboratório. Devido às múltiplas variações nos materiais e nas condições de cada projeto, solicitamos aos nossos clientes que realizem os seus próprios testes de utilização sob as condições de trabalho previstas e seguindo as nossas instruções gerais. Com isto, evitam-se posteriores prejuízos, cujas consequências nos seriam alheias.