

# TINTA PLÁSTICA EXTRA A1 BASE SERVICOLOR PREMIER LINHA VERDE

Interiores. Mate. Base Branca W0



Código do produto: 121 E000

## Descrição

Base para colorir com o **Sistema Servicolor Titan**. Tinta plástica lavável de elevada qualidade e grande rendimento. Acabamento mate sedoso, branco inalterável. Fácil aplicação e resistência ao atrito.

## Dados Técnicos

|  |   |
|--|---|
| <b>Natureza</b>                            | Vinil Veova                                       |
| <b>Acabamento</b>                          | Mate  |
| <b>Cor (EN ISO 11664-4)</b>                | Sistema Servicolor TITAN                          |
| <b>Densidade (NP EN ISO 2811-1)</b>        | 1,53 - 1,63 kg/l                                  |
| <b>Rendimento (UNE 48282)</b>              | 12 - 14 m <sup>2</sup> /l                         |
| <b>Secagem a 23°C 60 % HR (UNE 48301)</b>  | 20 - 60 minutos                                   |
| <b>Repintura 23°C 60% HR (UNE 48283)</b>   | 6 - 8 horas                                       |
| <b>Métodos de Aplicação</b>                | Brocha, rodillo y pistola                         |
| <b>Diluyente</b>                           | Agua  |
| <b>Temperatura de Aplicação, HR&lt;80%</b> | +10 °C - +30 °C                                   |
| <b>Coloração</b>                           | Tinte Universal TITAN ó Tinte al Agua Profesional |
| <b>COV (NP EN ISO 11890-2)</b>             | 2.004/42IIA/ (a) (75/30) Máx. COV 15 g/l.         |
| <b>Apresentação</b>                        | 15l, 10l , 4 l e 1 l                              |

As variações de temperatura, humidade, espessura ou mediante o tipo de suporte, etc., podem causar alterações na secagem, rendimento, etc.

## Modo de utilização

### RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Agitar bem a embalagem.

As superfícies a pintar devem estar limpas, secas e consistentes.

### SUPERFÍCIES NÃO PREPARADAS:

Em superfícies em bom estado, aplicar uma primeira demão diluída com 10 -15 % de água, aplicando uma segunda sem diluir.

Sobre superfícies em mau estado: reparar todas as zonas afetadas, eliminando todo o material que não esteja bem aderente e consistente, limpando toda a sujidade e pó que possam ter.

Para consolidar substratos e homogeneizar porosidades ou sobre superfícies antigas, à base de cola ou cal, ou em superfícies onde estas se tenham eliminado, recomenda-se aplicar uma primeira demão de **Selante ou Fixador Titan**.

### MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM BOM ESTADO:

Aplicar directamente sobre a tinta previamente lavada ou escovada. Diluir a primeira demão com 10-15 % de água, depois aplicar uma segunda demão tal e qual.

## MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM MAU ESTADO:

Eliminar totalmente as tintas velhas e proceder como nas superfícies não preparadas.

## Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Preservar as embalagens de temperaturas inferiores a 0°.

Data de edição: 2014-09

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.

# TITAN

**INDUSTRIAS TITAN S.A.U.**  
España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia  
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia  
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

121 E000 - TINTA PLÁSTICA EXTRA A1 BASE SERVICOLOR PREMIER LINHA VERDE

