

UHU[®]

COLA PRONTA A APLICAR PARA PAPEL DE PAREDE

COLA PRONTA A USAR PARA APLICAÇÃO FÁCIL DE TODOS OS TIPOS DE PAPEL DE PAREDE COM SUPORTE EM TECIDO NÃO-TECIDO.



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Cola pronta a usar para aplicação fácil de todos os tipos de papel de parede com suporte em tecido não-tecido, em superfícies porosas/absorventes.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Adequada para aplicação fácil de todos os tipos de papel de parede com suporte em tecido não-tecido, em superfícies porosas/absorventes, tais como estuque, gesso, gesso cartonado, pedra, betão, cimento e madeira. Aplique a cola diretamente na parede.

PROPRIEDADES

- Aplicação directa na parede
- Cola pronta a usar
- 100% sem grumos
- Reposicionável
- Fácil de aplicar
- Fácil de remover
- Aderência excepcional
- Utilização: 7 m²/kg

PREPARAÇÃO

Condições de trabalho: Não aplicar a temperatura inferior a +10 °C e/ou com humidade relativa superior a 70%.

Segurança pessoal: Fisiologicamente segura.

Requisitos da superfície: Para um resultado ótimo a superfície deve ser porosa, sólida, limpa, permanentemente seca, lisa e sem poeiras ou gorduras.

Tratamento prévio da superfície: Retire o papel antigo usando um agente removedor de papel de parede, depois limpe as superfícies para remover quaisquer resíduos de pasta, gordura ou pó. Encha os furos e fendas com um betume para tornar as superfícies lisas e pinte eventuais manchas para que não sejam visíveis na superfície do papel. Em superfícies muito absorventes aplique previamente uma camada de pasta de papel de parede diluída (20% de água) como primário. Deixe este primário secar durante 2 horas pelo menos. Passe com lixa as superfícies não absorventes (por ex. látex) para retirar a camada exterior e depois remova todo o pó.

Ferramentas: Rolo de pelos ou pincel. Utilize sempre utensílios limpos para evitar a formação de bolor na cola. Lave as ferramentas com água imediatamente após a utilização.

APLICAÇÃO

Diluição: Regra geral: não diluir (a não ser que a cola seja utilizada para o pré-tratamento: nesse caso, diluir com água de acordo com as instruções).

Cobertura: 7 m²/kg.

Instruções de utilização:

Mexa com cuidado antes de usar. Para tecido Não Tecido: Aplique a cola directamente do balde para a parede usando um pincel de pêlos curtos, espalhando-a uniformemente ao longo da superfície, cobrindo uma área ligeiramente mais larga do que a tira de papel de parede. Feito isto, cole o papel de parede na camada fresca de pasta conforme as instruções do fabricante, alisando e uniformizando com uma espátula de plástico ou um pincel. Alise sempre o papel do centro para as margens e de cima para baixo. Certifique-se de que as juntas estão bem pressionadas umas contra as outras. O papel de parede é reposicionável durante os 10 a 20 minutos seguintes. Papel: Aplique a cola adequada uniformemente e sobre as tiras de papel de parede, e especialmente e sobre os bordos usando um pincel de pêlos curtos. Dobre a tira de papel de parede. Siga sempre as instruções do fabricante para colocar o papel de parede. Certifique-se de que as juntas estão bem pressionadas umas contra as outras, utilizando por exemplo um rolo.

Tempo de abertura: 20 minutos

Manchas/resíduos: Remova os restos de cola passando com um pano limpo e seco.

Conselho: Use UHU Cola Pronta A Aplicar Para Papel De Parede Vinílico / Papel para papéis de parede em vinil com base em papel ou tecido ou para papéis de parede pesados e especiais, tais como espuma de vinil ou papel de parede fotográfico.

Pontos a ter em conta: Papel de parede Tecido Não Tecido a aplicação da cola poderá ser feita simultaneamente no papel e na superfície a aplicar. Siga sempre as instruções do fabricante para colocar o papel de parede.

TEMPO DE CURA*

Tempo de secagem/de cura: aprox. 24 horas

* O tempo de cura pode variar dependendo da superfície, qualidade do produto usado, nível de humidade e temperatura ambiente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Resistência à humidade: Boa

UHU[®]

COLA PRONTA A APLICAR PARA PAPEL DE COLA PRONTA A USAR PARA APLICAÇÃO FÁCIL DE TODOS OS TIPOS DE PAPEL DE PAREDE COM SUPORTE EM TECIDO NÃO-TECIDO.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Base química: Amido modificado reforçado com copolímero

Cor: Branca (transparente depois de seca)

Viscosidade: aprox. 22.000 mPa.s., Escorre

Densidade: aprox. 1.03 g/cm³

pH: aprox. 10

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Pelo menos 24 meses após a produção. A duração de conservação é limitado após a abertura. Guarde o recipiente bem fechado num local seco, fresco e ao abrigo do frio extremo.