

Xylazel Verniz Corante Interior

1.- Descrição de Produto

Tipo de produto	<p>Verniz com resinas alquídicas modificadas com poliuretano alifático transparente e brilhante para a proteção e decoração da madeira de interiores. A inovadora composição de resinas que contém Xylazel Verniz Corante Interior, permite formar uma camada com elevada resistência à água e à abrasão. A sua nova formulação contém mais resina e menos solvente. Isto não só favorece o meio ambiente e o ser humano, mas também proporciona uma maior eficácia. Duas demãos são suficientes para garantir a máxima proteção.</p>
Características	<p>XYLAZEL VERNIZ CORANTE INTERIOR proporciona à madeira um ótimo acabamento brilhante, acetinado ou mate, altamente decorativo.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Facilidade de aplicação. - Muito boa nivelção. - Secagem muito rápida, 2-4 horas ao tato dependendo das condições climatéricas. - Elevada resistência à água, às manchas e à abrasão. - Fácil manutenção. - Excelente resistência ao amarelecimento. - Excelente relação dureza/elasticidade. Não quarteia. Não racha. - Magnífico comportamento perante a maioria dos agentes químicos, resistente às nódoas de álcool, gorduras, sucos, etc. - Lavável. - Alto teor de sólidos, elevado rendimento. Duas demãos são suficientes para garantir a máxima proteção. - Muito económico, graças ao seu elevado rendimento, 13-16 m² por litro 1 demão sem diluir conforme os tipos e condições da madeira. - Classificação C-s2,d0 de reação ao fogo dos materiais de construção segundo norma UNE- EN 13501-1. Material combustível com contribuição muito limitada ao fogo.
Campos de aplicação	<p>Excelente para a proteção e decoração da madeira, tanto nova como restaurada. Indicado para toda a classe de construções de madeira: revestimentos de paredes e tetos, revestimentos em madeira maciça e contraplacada, portas, móveis, (bancos, mesas, armários, estantes, etc.), grades, tomadas, manualidades e em todas as madeiras em que se necessite de um acabamento de alta qualidade decorativa.</p>
Coiores	<p>XYLAZEL VERNIZ CORANTE INTERIOR</p> <p>Apresenta-se nas seguintes cores/acabamentos: Acabamento brilhante: Incolor, Pinho Tea, Pinho Oregon, Cerejeira, Carvalho, Mogno e Nogueira. Acabamento acetinado: Incolor.</p> <p>Acabamento mate: Incolor.</p> <p>Todas as cores são misturáveis entre si, criando uma ampla gama de acabamentos.</p>
Envases	<p>375 e 750 ml</p>



La efectividad de nuestros sistemas está basada en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios y años de experiencia práctica.
Garantizamos que la calidad de la obra ejecutada con nuestros sistemas se encuentra dentro de los standards de AkzoNobel, a condición de que nuestras indicaciones sean debidamente seguidas y que el trabajo esté bien ejecutado. Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control.
El usuario debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va destinado, debiendo realizar una prueba previa en los casos que sea necesario.
La evolución técnica es permanente, recomendamos se compruebe que las características del producto no se han modificado por una edición posterior.

Edición 03/2021
La presente edición anula las anteriores

4 L (Apenas incolor)

2.- Dados técnicos

Datos	Densidade a 20°C: 0,93 ± 0,01 g / mL Viscosidade a 20°C: 3 ± 1.00 dPas
Secagem	A secagem da superfície, em condições normais, é de 2/4 horas. Reenvernizado: a partir das 12 horas dependendo das condições de humidade e temperatura.

3.- Modo de aplicação

Preparação	<p>Aplicar sobre superfícies limpas e secas. Eliminar restos de tinta ou vernizes lascados e sem aderência, decapando, raspando ou lixando. Recomendamos aplicar duas demãos de Xylazel Total Tratamento WB para uma proteção eficaz contra a humidade, insetos e fungos que possam prejudicar e deteriorar a madeira.</p> <p>Madeira nova Aplicar duas mãos bem carregadas de produto. Recomendamos que se lixe entre camadas para conseguir uma maior aderência e melhor acabamento.</p> <p>Madeira já envernizada Verniz em bom estado: Limpar e lixar a superfície, aplicando posteriormente 2 demãos de XYLAZEL VERNIZ CORANTE INTERIOR. Verniz em mau estado: Eliminar o verniz solto (escamado) de toda a superfície e proceder ao envernizamento como se se tratasse de madeira nova.</p>
Modo de aplicação	<p>Rendimento 67-77 mL/m2 aproximadamente, em condições normais, uma mão, sem diluir e conforme o tipo de madeira. Recomendamos aplicar 2 demãos de XYLAZEL VERNIZ CORANTE INTERIOR para obter os melhores resultados.</p> <p>Aplicação XYLAZEL VERNIZ CORANTE INTERIOR apresenta-se pronto a utilizar. Pode aplicar-se com trincha, rolo, <i>airless</i> e pistola. Agitar e mexer bem o conteúdo da embalagem. Aplicar com pincel plano no sentido dos veios da madeira. Uma vez seco, aproximadamente após 6 a 12 horas, aplicar a 2ª mão. Nas madeiras ricas em resinas, limpar a resina da superfície com aguarrás antes do tratamento com XYLAZEL VERNIZ CORANTE INTERIOR. Fechar hermeticamente a embalagem quando se tiver consumido parcialmente o produto.</p>



La efectividad de nuestros sistemas está basada en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios y años de experiencia práctica.
Garantizamos que la calidad de la obra ejecutada con nuestros sistemas se encuentra dentro de los standards de AkzoNobel, a condición de que nuestras indicaciones sean debidamente seguidas y que el trabajo esté bien ejecutado. Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control.
El usuario debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va destinado, debiendo realizar una prueba previa en los casos que sea necesario.
La evolución técnica es permanente, recomendamos se compruebe que las características del producto no se han modificado por una edición posterior.

Edición 03/2021
La presente edición anula las anteriores

Limpeza de utensílios

Utilizar XYLAZEL DILUENTE, white spirit ou produto similar.

4.- Indicações Especiais

Armazenamento e manipulação	Informação técnica de segurança Aplicar com boa ventilação de ar, mantendo-a até à evaporação do dissolvente. Utilizar o produto, tendo em conta as instruções do fabricante. Não misturar com outros produtos. Classificação e etiquetagem de acordo com o RD. 255/2003. Consulte a ficha de segurança.
	Armazenamento e manipulação No uso do produto, tomar as medidas gerais de proteção e higiene. Evitar que o produto atinja os cursos de água. Segundo a instrução técnica para o armazenamento de produtos inflamáveis (ITC MIE APQ-1, RD 379/2001) o produto é de Classe B2. Não armazenar durante muito tempo a temperaturas abaixo de 5º C, nem superiores a 35º C.

5.- Condições gerais

Os dados facilitados são dados orientadores de carácter geral. Dão uma descrição dos nossos produtos e informam o utilizador em relação à respetiva aplicação e utilização. Dado que as condições de trabalho e os materiais afins serem muito variados e diferentes, entende-se que não podemos abranger aqui todos os casos individuais. Se houver alguma dúvida, recomendamos efetuarem ensaios próprios ou contactarem com o nosso Serviço de Aconselhamento Técnico. Respondemos da invariável alta qualidade dos nossos produtos, de acordo com o estipulado nas nossas Condições Gerais de Venda e Abastecimento



La efectividad de nuestros sistemas está basada en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios y años de experiencia práctica.

Garantizamos que la calidad de la obra ejecutada con nuestros sistemas se encuentra dentro de los standards de AkzoNobel, a condición de que nuestras indicaciones sean debidamente seguidas y que el trabajo esté bien ejecutado. Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control.

El usuario debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va destinado, debiendo realizar una prueba previa en los casos que sea necesario.

La evolución técnica es permanente, recomendamos se compruebe que las características del producto no se han modificado por una edición posterior.

Edición 03/2021
La presente edición anula las anteriores

Akzo Nobel Coatings, S.L.U – Carrer Feixa Llarga, 14-20 - Pol. Ind. Zona Franca 08040 Barcelona (Espanya)

Teléfono 934 842 500

Ins. Reg. Mer. de Barcelona T. 47631, F- 95, H. nº B-45052, Inscrp. 210

N.I.F. B-08218158

Página 3 de 3

