

TINTA VINÍLICA PREMIUM A60

Interior - Exterior. Mate



Código do produto: 104 0003

Descrição

Tinta lavável de interior e exterior de elevada cobertura e brancura.

Para paredes e tetos onde se deseje obter um acabamento de qualidade. Inodoro. Não pinga nem salpica. Com conservante anti fungo.

Dados Técnicos

| | |
|---|---|
| Natureza | Vinílica |
| Acabamento | Mate |
| Cor (EN ISO 11664-4) | Branco |
| Densidade (NP EN ISO 2811-1) | 1,56 - 1,62 Kg/l |
| Rendimento (UNE 48282) | 8 - 10 m ² /l |
| Secagem a 23°C 60 % HR (UNE 48301) | 30 - 60 minutos |
| Repintura 23°C 60% HR (UNE 48283) | 8 horas |
| Métodos de Aplicação | Trincha, rolo e pistola |
| Diluyente | Água |
| Condições de Aplicação, HR<80% | +10 - + 30 °C |
| Coloração | Corante Universal TITAN e Corante Aquoso Profissional |
| Volume Sólido (NP EN ISO 3233-3) | 43,5 - 44,5 % |
| COV (NP EN ISO 11890-2) | 2004/42/IIA (a) (75/30) Max. COV <10 g/l |
| Apresentação | 15 e 4l |

Variações de temperatura, humidade, espessura, pigmentação ou segundo tipo de suporte, etc., podem causar alterações na secagem, rendimento ou outras propriedades.

Certificados

Reação ao fogo NP EN 13501-1:2007+A1:2013: B-s1, d0 sobre silicato cálcio.

Resistencia à esfrega humida NP EN ISO 11998: Classe 2.

Determinação da razão de constraste (poder de cobertura) NP-EN-ISO 6504-3: 8,7 m²/l (98 % poder de cobertura)

Resistência contra os fungos NP EN 15457:2014: Crescimento 0.

Modo de utilização

RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Agitar bem a embalagem. As superfícies a pintar devem estar limpas, secas e consistentes.

ATENÇÃO MUITO IMPORTANTE. NÃO APLICAR: A temperatura inferior a 7 °C. Com humidade relativa superior ou igual a 80%.

Com previsão de chuva nas próximas horas. Se não respeitarem estas instruções o resultado da aplicação pode não ser

satisfatório, podem aparecer manchas de diferentes cores, lágrimas (baba de caracol, etc). Industrias TITAN, S.A.U. não aceitarão nenhuma reclamação que não tenha tido em conta estas instruções. Tenha especial atenção nas cores escuras, pois algumas delas são mais suscetíveis a que se produzam os fenómenos indicados anteriormente, razão suficiente para se observar as indicações e precauções assinaladas.

SUPERFÍCIES NÃO PREPARADAS:

Em superfícies em bom estado, aplicar uma primeira camada diluída com 10 - 15 % de água, aplicar uma segunda sem diluir. Sobre superfícies em mau estado, limpar todas as zonas afetadas, eliminar todo o material que não esteja bem aderente e consistente, limpar toda a sujidade e pó que possam ter.

Para consolidar substratos e homogeneizar porosidades ou sobre superfícies antigas, à base de cola ou cal, ou em superfícies onde estas se tenham eliminado, recomenda-se aplicar uma primeira camada de **Fundo Fixador à Base de Água A19 ou Selante Base Aquosa A18.**

MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM BOM ESTADO:

Aplicar diretamente a tinta sobre a superfície previamente lavada ou escovada, diluir a primeira demão com 10 - 15 % de água, depois aplicar a segunda camada tal e qual.

MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM MAU ESTADO:

Eliminar totalmente as tintas velhas e proceder como nas superfícies não preparadas.

Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Contém: IPBC para proteger as propriedades iniciais do artigo tratado.

Antes de aplicar o produto numa grande superfície onde se devam utilizar andaimes para se elevar a mais de dois níveis da superfície, é imprescindível que se solicite a visita de um Assistente Técnico TITAN que verifique que se conhecem os detalhes desta ficha técnica, que constate o estado da superfície e que faça as recomendações in loco respeitante às condições ambientais e atmosféricas para se obter um acabamento perfeito com garantia. Se não se observarem estas recomendações, Industrias Titan, S.A.U não se responsabiliza pelo modo de aplicação.

Minimize o desperdício da tinta adequando a sua compra ao rendimento recomendado. Recupere a tinta não utilizada dando-lhe um novo uso. A sua reutilização pode minimizar de forma eficaz os efeitos ambientais sobre o ciclo de vida do produto.

Os resíduos podem ser depositados nos contentores de resíduos urbanos. Armazenar a embalagem bem fechada e identificada entre 5 °C e 40 °C.

Preservar as embalagens de temperaturas inferiores a 0°.

Data de edição: 2019-02

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.

TITAN

104 0003 - TINTA VINÍLICA PREMIUM A60

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.

España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

