

# AISLASOL À BASE DE ÁGUA A17

Interior. Mate



Código do produto: 17A

## Descrição

Tinta aquosa de elevada cobertura para interiores, transpirável e sem cheiro. Especialmente recomendada para isolar manchas difíceis em paredes e tetos produzidas por nicotina, óleos e gorduras de cozinha, fumos, fuligem, fungos, ferrugem, marcadores, manchas de humidade, etc. Não amarelece.

## Dados Técnicos

<b>Natureza</b>	Acrílica
<b>Acabamento</b>	Mate
<b>Cor (EN ISO 11664-4)</b>	Branco
<b>Densidade (NP EN ISO 2811-1)</b>	1,46 - 1,51 kg./l
<b>Rendimento (UNE 48282)</b>	8 - 10 m2/l
<b>Secagem a 23°C 60 % HR (UNE 48301)</b>	30 - 60 minutos
<b>Repintura 23°C 60% HR (UNE 48283)</b>	6 - 8 horas
<b>Métodos de Aplicação</b>	Trincha, rolo e pistola
<b>Diluyente</b>	Pronta a usar. Não diluir.
<b>Limpeza de Utensílios</b>	Água
<b>Temperatura de Aplicação, HR&lt;80%</b>	+10 - + 30 °C
<b>Volume Sólido (NP EN ISO 3233-3)</b>	38 - 40 %
<b>COV (NP EN ISO 11890-2)</b>	2.004/42/IIA (a) (75/30) Max. COV 15 g/l
<b>Apresentação</b>	10l, 4 l e 1l (pedido mínimo 300l)

As variações de temperatura, humidade, espessura ou mediante o tipo de suporte, etc., podem causar alterações na secagem, rendimento, etc.

## Modo de utilização

### RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Agitar bem a embalagem.

As superfícies a pintar devem estar limpas, secas e consistentes.

Não diluir a mistura com outras tintas.

### SUPERFÍCIES NÃO PREPARADAS:

Sobre superfícies em mau estado, limpar todas as zonas afetadas, eliminando todo o material que não esteja bem aderente e consistente, limpando toda a sujidade e pó que possam ter.

Para consolidar substratos e homogeneizar porosidades ou sobre superfícies antigas, à base de cola ou cal, ou em superfícies onde estas se tenham eliminado, recomenda-se aplicar uma primeira demão de **Fundo Fixador Aquoso A19** ou de **Selante Aquoso A18**.

Não é necessário eliminar totalmente as manchas de gordura ou outro tipo de sujidade. Para um bom efeito isolante recomenda-se aplicar duas demãos de tinta. Também se pode utilizar como primário isolante e repintar com qualquer tipo de

tintas plásticas aquosas.

**MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM BOM ESTADO:**

Aplicar diretamente a tinta sobre a superfície previamente lavada ou escovada.

**MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM MAU ESTADO:**

Eliminar totalmente as tintas velhas e proceder como nas superfícies não preparadas.

## Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Preservar as embalagens de temperaturas inferiores a 0°.

Data de edição: 2013-12

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.

**TITAN**

17A - AISLASOL À BASE DE ÁGUA A17

**INDUSTRIAS TITAN S.A.U.**

**España:** P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

**Portugal:** Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia  
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia  
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

