

TITAN UMA DEMÃO

Interiores. Mate



Código do produto: 069

Descrição

Tinta plástica mate lavável para a decoração de paredes e tetos de interior. Elevado poder de cobertura e branco luminoso. Não pinga nem salpica. **Cobre com uma só demão.**

Dados Técnicos

Natureza	Copolimero em emulsão
Acabamento	Mate
Cor (EN ISO 11664-4)	Branco e gama cores
Densidade (NP EN ISO 2811-1)	Branco: 1,54 - 1,60 kg/l. / Resto Cores: 1,39 - 1,60 kg/l.
Rendimento (UNE 48282)	9 - 11m ² /l
Secagem a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	20 - 60 minutos
Repintura 23°C 60% HR (UNE 48283)	6 - 8 h
Métodos de Aplicação	Trincha, rolo e pistola
Diluyente	Água
Condições de Aplicação, HR<80%	+10 - + 30 °C
Coloração	Corante Universal Titan ou Corante Aquoso Profissional
Volume Sólido (NP EN ISO 3233-3)	Branco: 41,5 - 42,5 %, Resto cores: 40 - 47 %
COV (NP EN ISO 11890-2)	2004/42/IIA (a) (75/30) Máx. COV 15g/l
Apresentação	Branco e cores suaves (segundo cor): 750ml, 10l e 5l (Tabuleiro aplicador); Cores intensas (segundo cor): 750ml, 2,5 l e 5l (Tabuleiro aplicador)

Variações de temperatura, humidade, espessura, pigmentação ou segundo tipo de suporte, etc., podem causar alterações na secagem, rendimento ou outras propriedades.

Certificados

Resistência à esfrega húmida UNE EN ISO 11998: Classe 2.

Modo de utilização

RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Agitar bem a embalagem.

As superfícies a pintar devem estar limpas, secas e consistentes.

SUPERFÍCIES NÃO PREPARADAS:

Aplicar uma primeira demão diluída com 10 - 15 % de água, aplicando uma segunda sem diluir.

Sobre superfícies em mau estado, retirar todas as zonas afectadas, eliminando todo o material que não está bem aderente e

consistente, limpar toda a sujidade e o pó que possam ter.

Para consolidar o substrato e homogeneizar porosidades ou sobre pinturas antigas, à base de cola, cal ou em superfícies onde estas se tenham eliminado, recomenda-se aplicar uma primeira demão de **Selante Titan ou Fixador Hidrolin**.

MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM BOM ESTADO:

Aplicar a tinta sem diluir diretamente sobre a superfície previamente lavada ou escovada.

MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM MAU ESTADO:

Reparar todas as zonas afectadas, eliminar as tintas velhas e restos de materiais que não estão bem aderentes. Limpar toda a sujidade e pó que possam ter. Uma vez secas e consistentes, proceder como nas superfícies não preparadas.

Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Armazenar as embalagens bem fechadas protegidas de fontes de calor e temperatura inferiores a zero. Conservação: 36 meses na embalagem original fechada.

Gestão de resíduos: Siga os regulamentos legais locais. Ajude a proteger o meio ambiente, não esvazie os resíduos no esgoto, deposite-os no centro de reciclagem mais próximo. Calcule a quantidade de produto que necessitará para evitar desperdícios e custos extras. Guarde o produto excedente bem armazenado para uma nova utilização.

Data de edição: 2019-08

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.

TITAN

069 - TITAN UMA DEMÃO

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.

España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

