

# TINTA PARA TELHAS

Código do artigo: LOR



## Descrição

Revestimento liso elástico, especialmente aconselhado para a pintura de telhas em barro e placas de fibrocimento.

## Dados Técnicos

**Natureza:** Acrílica estirenada

**Acabamento:** Acetinada

**Cor:** Preta Verde e Telha

**Densidade:** 1,200 - 1,300 kg/l,

**Rendimento:** 10 - 12 m<sup>2</sup>/l

**Secagem, 23°C 60% HR:** 1 – 2h

**Repintado a 23°C 60% HR:** 6 – 8 horas

**Aplicação:** Trincha, rolo ou pistola

**Diluyente:** Água

**Condições de Aplicação, HR <80%:** +10°C - +30 °C.

**Volume Sólidos:** 50 - 56 %

**Frase COV:** 2004/42/IIA (c) (75/40) Máx. COVs. 39 g/l.

**Embalagens de:** 750ml,4L e 15L

Variações de temperatura, humidade, espessura ou segundo o tipo de suporte, etc., podem ocasionar alterações na secagem, rendimento, etc.

## Modo de Utilização

**Recomendações Gerais:** Agitar bem a embalagem. As superfícies a pintar devem estar limpas, secas e consistentes.

**ATENÇÃO MUITO IMPORTANTE. NÃO APLICAR:**

A temperatura inferior a 7°C.

Com humidade relativa  $\geq 80\%$ .

Com previsão de chuva nas próximas horas.

Se não respeitar estas instruções o resultado da aplicação pode não ser satisfatório, podem aparecer manchas de diferentes cores, lágrimas (baba de caracol, etc). Tintas Titan, S.A. não aceitará nenhuma reclamação que não tenha tido em conta estas instruções. Tenham especial atenção nas cores escuras, pois algumas delas são mais susceptíveis a que se produzam os fenómenos indicados, razão mais que suficiente para observar as indicações e precauções assinaladas. Preservas as embalagens de temperaturas inferiores a zero.

**Superfícies não preparadas:** Em superfícies em bom estado, aplicar uma primeira demão de 10 % água de seguida aplicar a segunda demão diluída com 5 % de água.

Sobre superfícies em mau estado, retirar todas as zonas afetadas, eliminando todo o material que não está bem aderente e consistente, limpar toda a sujidade e o pó que possam ter.

**Manutenção de superfícies já pintadas em bom estado:** Aplicar directamente a tinta sobre a superfície previamente lavada ou escovada, diluindo a primeira demão com 10 % de água, depois aplicar a segunda demão 5%.

**Manutenção de superfícies já pintadas em mau estado:** Eliminar totalmente as tintas velhas e proceder como nas superfícies novas.

## Precauções

Antes de utilizar deve ler atentamente a etiqueta da embalagem. Para mais informações consultar a Ficha de Segurança.

Contém BCM, IPU, IPBC, Terbutrina para proteger as propriedades iniciais do artigo tratado. Antes de aplicar o produto numa grande superfície onde se devam utilizar andaimes para se elevar a mais de dois níveis da superfície, é imprescindível que se solicite a visita de um Assistente Técnico Titan que verifique que se conhecem os detalhes desta ficha técnica, que constate o estado da superfície e que faça as recomendações no local respeitante às condições ambientais e atmosféricas para se obter um acabamento perfeito com garantia.

Se não se observarem estas recomendações, Tintas Titan, S.A não se responsabiliza pelo modo de aplicação.

Data de edição 11/2014

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a factores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos.



**INDUSTRIAS TITAN, S.A.**

P. Pratense, c/114, 21 | R. Fonte Cova - Ap. 2020  
08820 El Prat de Llobregat | 4471-908 Aviãso Maia  
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494 | PORTUGAL Tel: +351 229 865 450

[www.titanlux.com](http://www.titanlux.com)

