

CRILPRO

100% ACRILICA EXTERIOR

DEFINIÇÃO

Tinta baseada em emulsão de copolímero acrílico e pigmentos selecionados, apresentando um acabamento tipo aveludado de alta qualidade, facilidade de aplicação e resistência à intempérie e luz solar.

UTILIZAÇÃO

Exterior

Como acabamento sobre superfícies em reboco, estuque, fibrocimento, betão e outras. Não fissura quando aplicada em espessuras elevadas, sendo por isso adequada à repintura de tintas texturadas ou rebocos muito agressivos e irregulares.

PROPRIEDADES

- . Boa cobertura
- . Elevada resistência a alcalinidade
- . Alta resistência aos UV e grande durabilidade

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Cor	Branco
Aspecto do filme seco	Liso, semimate
Brilho	8 ± 2 – ângulo 85º
Densidade	1,30 ± 0,10
Viscosidade	80 ± 5 P
Teor de sólidos	43 ± 2% em volume
Ponto de inflamação	> 100ºC
Tempo de secagem	Superficial: 30 minutos Para repintura: 4 horas
Material de aplicação	Trincha, rolo ou pistola
Diluição	Água
Limpeza	Água
Rendimento	9 – 11 m ² /L/demão
COV	Valor limite da UE para este produto (cat. A/a): 30 g/l (2010). Este produto contém no máx. 30 g/l COV.

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

A superfície deve estar limpa, isenta de humidade, gordura ou poeira. Em substratos mais alcalinos e em rebocos muito gizantes, aplicar previamente um primário adequado.

PROCESSO DE APLICAÇÃO

Aplicação normalmente em 2 a 3 demãos:

- A primeira diluir entre 10 e 15%
- As seguintes, diluir ligeiramente máx. de 5%.

RECOMENDAÇÕES

A superfície deve estar limpa e seca, com a temperatura entre 10 e 30ºC e a humidade atmosférica inferior a 80%.

CONSERVAÇÃO

24 meses em embalagem de origem, bem fechada e armazenada em local fresco.